

# Bondex ADN Acetinado



INT/EXT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 4703

ITC Nº: 708

JUL-2014 (WP1460)



- Velatura para madeira, de acabamento transparente e corada, formulado com resinas acrílicas em fase aquosa. Para embelezamento, protecção e conservação de todo o tipo de madeiras (excepto soalhos altamente transitáveis). A sua fórmula, proporciona uma protecção e qualidade superior, conferindo uma óptima impermeabilização.
- Brilho **Acetinado**
- Disponível em **Incolor, Carvalho, Mogno Escuro, Castanho, Pinho Oregon, Teca, Nogueira, Macassar**

0,75L

5L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Velatura aquosa	Interior/Exterior	Madeiras

## PROPRIEDADES

Protecção fungicida da superfície

Repelente à água

Boa penetração do produto na madeira, devido às nanopartículas da sua composição

Contem filtros Anti-UV

Microporoso

Bom encosturamento

## BENEFÍCIOS

Retarda o desenvolvimento de bolores e cogumelos

Excelente impermeabilização (efeito peróla)

Protege a madeira em profundidade, evitando que esta fissure ou escame

Protege a madeira da exposição ao sol

Deixa respirar a madeira

Acabamento perfeito

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO: **10 m<sup>2</sup>/L (por demão)** (300 ml/m<sup>2</sup> para 3 demãos) (este valor depende do tipo de madeira e da sua absorção)
- SECAGEM AO TATO: **1h**
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS: aprox. **3 h**
- PARA UTILIZAÇÃO: aprox. **12h**  
(as secagens são para 23°C e HR 60%)  
O tempo de secagem deste produto poderá aumentar durante a época do Inverno

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,03 ± 0,02**
- SÓLIDOS EM PESO: **25% ± 2**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**
- CLASSIFICAÇÃO: AFNOR NF 36-005- famille 1 – Classe 7b2

**Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 130g/L (2010). Este produto contém no máx.130 g/L COV**

# Bondex ADN Acetinado

## INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 4703

ITC Nº: 708

JUL-2014 (WP1460)

## Preparação da superfície

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “ queima”, de modo a permitir a penetração do Bondex.
- Para um tratamento preventivo contra fungos e insectos, aplicar previamente o **Bondex Extra Tratamento refª 4150**.
- Em madeiras que apresentem sintomas de ataque de fungos e/ou insectos, aplicar previamente **Xylophene S.O.R.2** ref. 1075 sobre a madeira virgem.

## Aplicação

- Mexer bem antes de utilizar. Aplicar o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira. Lixar entre demãos com uma lixa de 220-240.
- No exterior aplicar 3 demãos de Bondex ADN Acetinado colorido. No interior aplicar 2 demãos de Bondex ADN Acetinado colorido ou incolor.
- Se pretende aplicar uma camada de manutenção, proceda a uma limpeza da superfície mediante uma lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique Bondex ADN Acetinado.

## Sistema de aplicação

- Trincha ou rolo.

## Limpeza de ferramentas

- Água

## Indicações importantes

- Em exteriores, não se deve aplicar isoladamente o Bondex ADN Acetinado Incolor. Poderá utilizar-se para clarear outras cores, num máximo de 25%.
- Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons intermédios.
- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 5°C ou superior a 35°C e a humidade relativa superior a 80%.
- Podem aparecer manchas brancas, caso durante a secagem o produto esteja em contacto com colas fenólicas.
- Prazo de validade: 2 anos em recipiente original hermeticamente fechado e mantido longe do calor intenso e geada.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.