

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

BETUME PARA MADEIRA

PARA REGULARIZAÇÃO/NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIES

Interior/ Exterior

1.	Descrição	Massa/betume à base de resinas alquídicas/uretanadas em fase solvente para madeira.
2.	Utilização	É um produto especialmente concebido para a regularização/nivelamento de superfícies de madeira, em interior e exterior, para posterior pintura. Permite a obtenção de uma superfície muito dura e pouco absorvente destinada a receber produtos de acabamento de alta qualidade.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem rápida • Elevado grau de aderência e poder de enchimento. • Fácil lixagem.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: Branco - Densidade: $2,0 \pm 0,1$ - Sólidos em peso: $88 \pm 1\%$ - Resistência ao fogo: Boa resistência ao fogo. Classificação M0 (CSTB relatório nº 96.42.394)
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas. Deve-se aplicar previamente um primário adequado – Primário para madeira refª 1410 ou o Primário Multi-usos refª 1495.
6.	Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> • Madeiras novas – Após aplicação do primário adequado, aplicar o Betume para Madeira, com o auxílio de uma betumadeira, em camadas finas até obtenção da regularização/nivelamento da superfície. Após secagem do betume, lixar com lixa nº 180-220 e aplicar se necessário, o Primário Aparelho Isolante refª 1189 e o produto de acabamento (Esmaltes Aquosos ou Sintéticos). • Madeiras anteriormente pintadas – proceder a uma cuidadosa raspagem das zonas degradadas e proceder de seguida como para as madeiras novas.
7.	Rendimento	Variável consoante o estado da superfície
8.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> • Ao tacto: 2 a 3 horas (a 23º C) • Para repintura: 24 horas
9.	Limpeza	Com o diluyente Sintético refª 8003 , seguido de água e sabão.
10.	Precauções	Para prevenir a secagem em embalagens abertas, alisar o produto não consumido e cobri-lo com papel vegetal ou com um pouco de água, que deve ser removida antes da nova utilização.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.




TINTAS DYPUP, S.A.
 Rua Cidade de Goa, 26
 2686-997 Sacavém
 Tel.: +351 21 841 02 00
 www.dyrup.pt