

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

DYMATT

Interior / Exterior

1.	Descrição	Tinta à base de resinas alquídicas médias em óleo pigmentos escolhidos a fim de proporcionar grande resistência à degradação da cor e cargas apropriadas.
2.	Utilização	Para a pintura de madeiras e metais em interiores e exteriores quando se pretende um acabamento mate.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente retenção de cor - Boa durabilidade em exterior - Excelente lacagem - Boa cobertura
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: Mate - Cores: Branco, preto e cores afinadas no sistema automático de afinação de cor - Densidade: 1,44 ± 0,02 (a 23°C) - Viscosidade: 85-95 KU (a 23°C) - Teor de sólidos (em volume): 62,59 ± 1% - Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE) - Valor limite da UE para este produto (sub cat A/d): 300 g/l. Este produto contém no máx. 300 g/l COV
5.	Preparação da Superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas, gorduras e preparadas com primários adequados à sua natureza. Limpeza da superfície, no caso de ter ferrugem até ao grau Sa 2 1/2 ou St2 (norma ISO 8501).</p> <p>Pinturas de Raiz: Recomenda-se o emprego dos seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Metais ferrosos</u> : Primário Sintético ref^o 1170-610 ou Primário para Ferro ref^o 1490. • <u>Metais não ferrosos</u> : Primário Multi-usos ref^o 1495. <p>Repinturas: Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de DYMATT.</p> <p>No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando possível) o Decapante ref^o 8008 (**). O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raiz.</p> <p>(**) No caso de madeiras utilizar Bondex Decapante para Madeiras ref^o 8014.</p>
6.	Aplicação	<p>Homogeneizar o produto, por agitação, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Aplicar 3 demãos de esmalte.</p> <p>Atendendo ao tempo de secagem deste produto recomendamos a aplicação de espessuras de filme baixas (máx 50 µm secos por camada)</p>
7.	Sistema de Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> • Trincha ou rolo: sem diluição.
8.	Rendimento médio	10-12m ² /L (por demão)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> • Ao tacto: mínimo 8 h (a 23°C) • Para repintura: mínimo 24h
10.	Limpeza	Diluyente Sintético ref^o 8003 seguida de lavagem com água e sabão
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"> • As resinas alquídicas que entram na composição deste produto, têm como característica normal a alteração da brancura em condições adversas, como a sua utilização em zonas não iluminadas pela luz solar. • Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 5°C e com humidade relativa superior a 80%. • Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

