

## INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# DYRULAC

Interior / Exterior

1.	Descrição	Esmalte formulado com base em resinas alquídicas e pigmentação rigorosamente selecionada e controlada.
2.	Utilização	Na indústria de construção civil, como acabamento semi-brilhante (acetinado) de alta qualidade. Utilizado em todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheiro suave</li> <li>• Excelente retenção de brilho e cor.</li> <li>• Excelente lacagem.</li> <li>• Boa cobertura.</li> </ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brilho: semi-brilhante</li> <li>- Densidade: 1,37 ± 0,02 (a 23°C)</li> <li>- Viscosidade: 85-95 KU (a 23°C)</li> <li>- Sólidos em volume: 61,23 ± 1%</li> <li>- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)</li> <li>- Valor limite da UE para este produto (sub cat A/d): 300 g/l. Este produto contém no máx. 300 g/l COV.</li> </ul>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras. De acordo com o tipo de superfície a pintar, devem ser preparadas com primários e sub-capas adequados à sua natureza. Em metais recomenda-se a limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St 2 (norma ISO 8501).</p> <p>Recomendamos a aplicação do produto com um teor em humidade na madeira inferior a 15%.</p> <p><b>Pinturas de Raiz:</b> Recomenda-se o emprego dos seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Madeiras:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imunizador <b>Bondex Tratamento refª 4380</b> ou <b>Bondex Extra Tratamento ref. 4150</b></li> <li>- Primário para madeiras <b>refª 1410</b></li> <li>- Primário-aparelho isolante <b>refª 1189</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Metais:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Primários aconselhados:</u></li> <li>- <b>Metais Ferrosos:</b> Primário para Ferro refª 1490</li> <li>- <b>Metais Não Ferrosos:</b> Primário Multi-usos refª 1495</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Repinturas</b> Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de esmalte. No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando possível) o <b>Decapante refª 8008 (**)</b>. O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raiz. (**) No caso de madeiras utilizar <b>Bondex Decapante para Madeiras refª 8014</b>. Em paredes já pintadas com tintas aquosas, aplicar previamente uma demão com Primário-Aparelho Isolante refª 1189.</p>
6.	Aplicação	<p>Homogeneizar o produto, por agitação suave com espátula, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 3 demãos de DYRULAC, distribuindo-o uniformemente na superfície e no caso das madeiras alisando sempre no sentido do veio da madeira.</p> <p>Atendendo ao tempo de secagem deste produto recomendamos a aplicação de espessuras de filme baixas (máx 50 µm secos por camada)</p>
7.	Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trincha, rolo ou pistola airless: sem diluição.</li> </ul>
8.	Rendimento	12 m <sup>2</sup> /L (por demão)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao tacto: mínimo 12 horas (a 23°C)</li> <li>• Entre demãos: mínimo 24 horas</li> </ul>
10.	Limpeza	Com <b>diluyente refª 8020</b> seguida de lavagem com água e detergente.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As resinas alquídicas que entram na composição deste produto, têm como característica normal a alteração da brancura em condições adversas, como a sua utilização em zonas não iluminadas pela luz solar.</li> <li>• Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35 °C ou inferior a 10 °C e com humidade relativa superior a 80%.</li> <li>• Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha de Dados de Segurança do produto.</li> </ul>

*Nota:* As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

