



- Tinta formulada com base em resinas estireno-acrílicas em dispersão aquosa, aplicada especialmente em suportes problemáticos quanto à cobertura e aderência como **gesso cartonado ou estuque projetado**. Pode também ser utilizado como primário, para acabamentos semi-mate ou acetinado.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em **Branco**



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Tinta Plástica/Primário	Interior	Gesso cartonado, estuque

PROPRIEDADES

Lavável

Fácil aplicação

Boa cobertura, brancura e acabamento

Excelente adesão sobre gesso cartonado e estuque

Primário mais acabamento (2 em 1)

BENEFÍCIOS

Paredes limpas durante mais tempo

Simples de utilizar

Não requer tantas demãos

Maior durabilidade

Reduz o número de produtos necessários

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
6-10 m²/L (por demão) (dependendo do tipo de suporte ou modo de aplicação).
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox .2h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .12h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,62 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **105 - 110 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM PESO: **65%**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral, lavando se necessário e efectuar reparações.

- Em superfícies já atacadas com bolores: lavar previamente com o produto desinfectante Dyruwash refª 9360.
- Superfícies interiores com absorção não uniforme ou não consolidadas: aplicar o primário Fix refª 8655 ou Seláqua-P refª 5090.
- Superfícies interiores com elevada alcalinidade: aplicar uma demão de Isolon refª 5088.

Aplicação

Agitar o produto até completa homogeneização. Aplicar 2-3 demãos de Dyruplad,,adicionando 15% de água potável na 1ª demão e 5-10% nas restantes.

Nota: não ultrapassar as diluições indicadas.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola

Limpeza das ferramentas

- Água

Indicações importantes

- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com uma humidade relativa superior a 80%.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.