

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

Interior/ Exterior

1.	Descrição	Esmalte formulado com base em resina alquídica e pigmentação rigorosamente seleccionada, por forma a obter um produto com largo domínio de aplicações.
2.	Utilização	Na Construção Civil, na pintura de madeiras e metais, em interiores e exteriores.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicação em madeiras e metais</li> <li>• Fácil aplicação</li> <li>• Boas propriedades de lacagem</li> <li>• Boa retenção de brilho e cor</li> <li>• Bom poder de cobertura</li> </ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brilho: brilhante</li> <li>- Densidade: 1,23 ± 0,02 (a 23°C)</li> <li>- Viscosidade: 75-85 KU (a 23°C)</li> <li>- Sólidos em volume: 61,93 ± 1%</li> <li>- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)</li> <li>- Valor limite da UE para este produto (sub cat A/d): 300 g/l . Este produto contém no máx. 300 g/l COV</li> </ul>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras.</p> <p>De acordo com o tipo de superfície a pintar, devem ser preparadas com primários e sub-capas adequados à sua natureza. Em metais recomenda-se a limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma ISO 8501).</p> <p><b>Repinturas:</b></p> <p>Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de <b>Esmalte Sintético Brilhante</b>.</p> <p>No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando possível) o <b>Decapante refª 8008 (**)</b>. O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raiz.</p> <p>(**) No caso de madeiras utilizar Bondex Decapante para Madeiras refª 8014.</p>
6.	Aplicação	<p>Homogeneizar o produto, por agitação suave com espátula, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 3 demãos de Esmalte Sintético Brilhante, distribuindo-o uniformemente na superfície e alisando sempre no sentido do veio da madeira.</p> <p>Atendendo ao tempo de secagem deste produto recomendamos a aplicação de espessuras de filme baixas (máx 50 µm secos por camada)</p>
7.	Sistema de aplicação	Trincha, rolo ou pistola airless: sem diluição.
8.	Rendimento	10-12 m <sup>2</sup> /L (por demão)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao tacto: aprox. 8 horas (a 23°C)</li> <li>• Entre demãos: aprox. 24 horas</li> </ul>
10.	Limpeza	Com diluente sintético seguida de lavagem com água e detergente.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As resinas alquídicas que entram na composição deste produto, têm como característica normal a alteração da brancura em condições adversas, como a sua utilização em zonas não iluminadas pela luz solar.</li> <li>• Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 5°C e com humidade relativa superior a 80%.</li> <li>• Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha de Dados de Segurança do produto.</li> </ul>

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

