

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

DYRU-ESTUQUE

Estuque Sintético

Regularização de superfícies interiores

1.	Descrição	Estuque sintético, formulado a partir de emulsão aquosa especial e pigmentação criteriosamente escolhida.
2.	Utilização	Na regularização de superfícies de betão, argamassas de cimento ou gesso, alvenaria de blocos de betão de argila expandida. Pode também ser usado para nivelamento de superfícies texturadas, para posterior repintura com uma tinta lisa.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser pintada. • Substitui com vantagens o estuque convencional. • Grande dureza e coesão do revestimento (após secagem). • Rápido enrijamento. • Bom poder de enchimento. • Compatível com quase todo o tipo de superfícies (mesmo em mau estado)
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: branco - Densidade: 1,80 (a 23°C) - Sólidos em volume: 52,9 % - Ponto de inflamação: não inflamável
5.	Preparação da superfície	As superfícies devem estar bem secas, desengorduradas e sem partículas em desagregação.
6.	Aplicação	Aplicar 1 a 3 demãos (dependendo do estado da superfície) de Dyru-Estuque , normalmente sem qualquer diluição. Para se obter maior rendimento, pode efectuar-se o espalhamento por projecção, seguido de um alisamento com a talocha.
7.	Sistema de aplicação	Por projecção e com talocha.
8.	Rendimento	1,5 – 2,5 kg /m ² , em função da superfície a regularizar.
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> • Ao tacto: aprox 1 h (a 23°C) • Enrijamento: 6 a 24 horas após a aplicação, em função da temperatura, humidade ambiente e espessura da camada. • Para pintura: aprox 24 h
10.	Limpeza	Água
11.	Indicações importantes	O Dyru-Estuque proporciona, por si só, uma superfície muito branca e lisa. No entanto para maior “riqueza” de acabamento pode ser pintado com diversos tipos de tintas.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

