



REF. PRODUTO	4680 (acetinado) 4685 (brilhante)
ITC Nº	555

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Bondex Intemperie

Interior/ Exterior

1.	Descrição	Verniz para madeiras, formulado com base num veículo com resinas alquídicas e alquídicas modificadas com uretano.		
2.	Utilização	Para todo o tipo de madeiras no interior e exterior quando sujeitas às intempéries.		
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Muito resistente aos UVs e à humidade• Variedade de cores		
4.	Características	<table><tr><td><p>- Cor: incolor e cores</p><p>Refª 4680</p><p>- Brilho: acetinado (50-60)</p><p>- Densidade: 0,95 (a 23°C)</p><p>- Viscosidade: 75-85 ISO 6 (a 23°C)</p><p>- Sólidos em volume: 50,9%</p><p>- Ponto de Inflamação: 40,5°C</p><p>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 398 g/l COV</p></td><td><p>Refª 4685</p><p>- Brilho: brilhante</p><p>- Densidade: 0,942 (a 23°C)</p><p>- Viscosidade: 65-75 ISO 6 (a 23°C)</p><p>- Sólidos em volume: 51,3%</p><p>- Ponto de inflamação: 38,5°C</p><p>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 399 g/l COV</p></td></tr></table>	<p>- Cor: incolor e cores</p> <p>Refª 4680</p> <p>- Brilho: acetinado (50-60)</p> <p>- Densidade: 0,95 (a 23°C)</p> <p>- Viscosidade: 75-85 ISO 6 (a 23°C)</p> <p>- Sólidos em volume: 50,9%</p> <p>- Ponto de Inflamação: 40,5°C</p> <p>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 398 g/l COV</p>	<p>Refª 4685</p> <p>- Brilho: brilhante</p> <p>- Densidade: 0,942 (a 23°C)</p> <p>- Viscosidade: 65-75 ISO 6 (a 23°C)</p> <p>- Sólidos em volume: 51,3%</p> <p>- Ponto de inflamação: 38,5°C</p> <p>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 399 g/l COV</p>
<p>- Cor: incolor e cores</p> <p>Refª 4680</p> <p>- Brilho: acetinado (50-60)</p> <p>- Densidade: 0,95 (a 23°C)</p> <p>- Viscosidade: 75-85 ISO 6 (a 23°C)</p> <p>- Sólidos em volume: 50,9%</p> <p>- Ponto de Inflamação: 40,5°C</p> <p>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 398 g/l COV</p>	<p>Refª 4685</p> <p>- Brilho: brilhante</p> <p>- Densidade: 0,942 (a 23°C)</p> <p>- Viscosidade: 65-75 ISO 6 (a 23°C)</p> <p>- Sólidos em volume: 51,3%</p> <p>- Ponto de inflamação: 38,5°C</p> <p>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 399 g/l COV</p>			
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas. Em superfícies "vidradas" e rijas é conveniente efectuar uma lixagem geral, de modo a criar uma melhor base de aderência. No caso da superfície já estar pintada ou envernizada, deve-se remover a tinta ou verniz mal aderente, por lixagem ou com o Bondex Decapante para madeiras refª 8014 .		
6.	Aplicação	Mexer bem antes de utilizar. Aplicar 2-3 demãos, cruzando e alisando no sentido dos veios da madeira (no caso de aplicação à trincha). Entre demãos é aconselhável uma ligeira lixagem, para um acabamento mais perfeito. Para um tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insectos, aplicar previamente o Bondex Tratamento refª 4380 .		
7.	Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none">• Trincha ou rolo: sem diluição		
8.	Rendimento	12-14 m ² /L (por demão)		
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none">• Ao tacto: 2-3 h (a 23°C)• Entre demãos: aprox. 24h• Para utilização: 24h		
10.	Limpeza	Diluyente Sintal refª 1205 ou Sintético refª 8003 .		
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none">• O verniz acetinado após algum tempo de armazenagem, tem tendência a apresentar um ligeiro depósito facilmente dispersável. Recomenda-se pois, uma homogeneização do produto antes da aplicação.• No exterior, não é aconselhável envernizar em horas onde a exposição solar é grande pois podem provocar o aparecimento de bolhinhas na película do verniz.		

Nota: Os valores apresentados como características são apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.



TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt