

PRIMÁRIO PARA MADEIRAS



INT/EXT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 1410 ITC Nº 292

AGO-2015 (WP1615)



○ Primário formulado com base em resina alquídica, pigmentada de modo adequado à utilização em sistemas de pintura para madeiras.

0,75L

5L

- Brilho **Fosco**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em Branco



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Primário	Interior/Exterior	Madeira

PROPRIEDADES

Fácil aplicação e lixagem

Boa cobertura

Secagem rápida

Para superfícies porosas não alcalinas

BENEFÍCIOS

Adequado para profissionais e bricolage

Apenas uma demão sem diluição

Menos tempo de espera

Uniformiza a absorção e evita manchas de brilho

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
8-10 m²/L
- SECAGEM AO TATO:
Aprox .1h
- ENTRE DEMÃOS:
Aprox .6h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,539 (branco) (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **75-85 s ISO 6 (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **53,5%**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **40°C**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 350 g/l (2010). Este produto contém no máx. 350 g/l COV

PRIMÁRIO PARA MADEIRAS

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REF^a 1410 ITC Nº 292

JUN -2015 (WP1615)

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas.

Proceder a uma lixagem global para alisar ou abrir os poros da madeira sempre no sentido dos veios da madeira. Usar sucessivamente lixas com grão mais fino. Alternativamente pode usar-se sisemas de limpeza adequada à dimensão do trabalho a executar.

Madeiras con algas, fungos, manchas ou descoloração:

- Limpar com produtos em gel à base de ácido oxálico. Enxaguar profundamente e deixar secar bem antes de aplicar o produto

Madeira resinosa:

- Limpar a resina esfregando vigorosamente com um trapo embebido em diluente celuloso até eliminar a resina. Na zona dos nós da madeira pode usar-se alternativamente a chama de maçarico, tomando as precauções necessárias em termos de segurança e também para não danificar a madeira.

Pinturas de Raiz

- Aplicar o Imunizador **Xylophene SOR2**.

Repinturas

- Proceder à remoção de toda a tinta anterior mal aderente (se necessário poderá usar o **Decapante Universal ref^a 8015**), efectuar uma lixagem geral. Aplicar o esquema para a pintura de raiz.

Aplicação

- Homogeneizar muito bem o primário antes de aplicar. Aplicar uma demão de Primário para Madeiras, depois das superfícies devidamente preparadas, sem diluição.
- No interior realizar o trabalho em locais ventilados ou confinados com extração. No exterior evitar atividades cuja exposição seja superior a 4h. Usar equipamento de acordo com norma EN140, com filtro do tipo A/P2 ou melhor

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola

PRIMARIO PARA MADEIRAS

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 1410 ITC Nº 292

JUN -2015 (WP1615)

Limpeza das ferramentas

- Com os diluente Sintético refª 8003.

Indicações importantes

- Não aplicar o produto em madeiras com um teor de humidade superior a 15% (madeiras pobres) ou 18% (madeiras exóticas) ou quando a humidade relativa superior a 80%
- Evitar a aplicação do produto com o tempo muito frio, muito quente ou ventoso
- Recomendamos o respeito pelas boas práticas ambientais e a leitura da Ficha de Dados de Segurança do produto.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.