

MEMBRANA ELÁSTICA

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 20940 ITC Nº P04



EXT

MAIO-2014 (WP1442)



○ Tinta baseada em copolímeros acrílicos especiais dispersos em base aquosa, especialmente concebida de modo a assegurar um revestimento flexível e impermeável.

5L

15L

○ Brilho **Acetinada**

○ Acabamento **Liso**

○ Disponível em **Branco e Base 10**



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Membrana Elástica	Exterior	Alvenaria

PROPRIEDADES

Boa elasticidade

Bom poder de impermeabilização

Boa durabilidade e retenção de cor

Fácil Aplicação

BENEFÍCIOS

Acompanha eventuais microfissuras na parede

Melhor proteção da superfícies

Melhor aspeto durante muito mais tempo

Simples de utilizar

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
0,8-1,0 m²/L no total das demãos e para superfícies lisas e desempenadas.
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox .4h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .24h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,26 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **126 - 130 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM PESO: **47,1 ±1,0 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 40 g/l COV

MEMBRANA ELÁSTICA

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 20940 ITC Nº P04

MAIO -2014 (WP1442)

Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, isentas de poeiras e gorduras e bem secas.
- Pinturas de raiz: Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem gerais. Após a superfície bem seca, e para obter uma perfeita aderência do produto, aplicar uma demão geral de Dyrufix refª 37031. Esperar o tempo necessário para a secagem do fixador (cerca de 24 horas) antes da aplicação da tinta.
- Repinturas: Após as eventuais reparações da superfície, remover toda a tinta antiga mal aderente, efectuar uma lavagem geral e, após boa secagem, aplicar uma demão geral de Dyrufix refª 37031.

Casos especiais:

- • Superfícies muito irregulares: Nestes casos poderá ter de se aplicar uma 3ª demão, não só por razões decorativas, mas também para se obter uma película mais uniforme e espessa (e portanto mais resistente).
- • Em exteriores, nos locais próprios ao aparecimento de fungos e algas: (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 2,5 a 3% em volume de Aditivo Anti-Algas e Fungos refª 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia.

Nota : A membrana pode ainda ser aplicado diretamente, com boa aderência, sobre tintas texturadas (refª 5900, 20502) em bom estado geral (resistência, aderência, etc...).

Aplicação

- Agitar o produto até completa homogeneização. Aplicar 2-3 demãos de tinta, diluindo a primeira demão com 10% de água potável e até 2% nas restantes.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo de pelo comprido. Para se obter um efeito ligeiramente texturado, passar no filme húmido o rolo rugo (esponja).

Limpeza das ferramentas

- Água.

Indicações importantes

- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com uma humidade relativa superior a 80%.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.