

PRIMÁRIO MULTIUSOS

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 1495 ITC Nº 512



SET-2015 (WP 1618)



- Primário de aderência à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa.
- Brilho **Acetinado**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em **Branco**

0,25L

0,75L

5L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Primário de aderência	Interior / Exterior	Chapa galvanizada, zinco, cobre, PVC, madeira, gesso, policarbonato, alvenaria

PROPRIEDADES

Excelente aderência sobre metais não ferrosos, superfícies inorgânicas e madeiras

Repintável com produtos de base aquosa e sintética

Adequado para repinturas

Produto de base aquosa

BENEFÍCIOS

Polivalente e multisuperfícies

Depois de seco, pode ser repintado com vários produtos acrílicos ou gliceroftálicos, aquosos ou sintéticos

Pode ser aplicado sobre superfícies novas ou já pintadas

Fácil de aplicar, secagem rápida e baixo odor

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO: Teórico: **10 m²/L** (Dependente do tipo de suporte, porosidade e rugosidade, assim como das perdas durante a aplicação)
- SECAGEM AO TATO: **Aprox. 20min**
- SECAGEM PARA REPINTURA: **24 h** com tintas aquosas. Com esmaltes alquídicos decorativos deve ser feito um teste de adesão.
- SECAGEM COMPLETA: **2 dias**
- ESPESSURA RECOMENDADA:
 - Filme húmido: **100 micron**
 - Filme seco: **36 micron**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ASPETO NA EMBALAGEM: **Fluido**
- DENSIDADE: **1,2 1,3 g/cm³**
- BRILHO: **Acetinado (20% ang 60°)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **± 36 %** (teórico)
- SÓLIDOS EM PESO: **± 48 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): **140 g/l (2010)**. Este produto contém no máx. **45 g/l COV**.

PRIMÁRIO MULTIUSOS

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REF^a 1495 ITC Nº 512

SET- 2015 (WP 1618)

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, isentas de poeiras, areias soltas, desgorduradas e secas.

Normalmente não é necessário lixar a superfície. Na maior parte dos casos uma limpeza com desgorduramento da superfície é suficiente para se obter uma boa adesão.

Casos especiais:

- Para metais não ferrosos (galvanizados, cobre, zinco e alumínio): Lavar a superfície com uma solução de ácido fosfórico diluída e de seguida passar com água limpa.
- Para PVC, e materiais cerâmicos de poro fechado : Desgordurar e secar com um pano seco antes de iniciar a pintura.
- Para madeiras decapadas ou sobre velaturas em bom estado: Remover as partes envelhecidas, ou com produtos a despelar, lixar e proceder a uma limpeza global.
- Aplicar se necessário um produto de tratamento anti insetos xylophagos e/ou térmitas.

Aplicação

- Antes da aplicar, agitar o produto de modo suave até este se apresentar perfeitamente homogéneo. Aplicar 1 demão de Primário Multiusos, sem diluição
- O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente e do substrato superior a 5º C. A humidade relativa deverá ser inferior a 80%.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo de esmaltes (poliamida). Pistola de ar comprimido. Pistola airless (bico : 11 Pressão: 200 bar) é possível (sem diluição),

Limpeza das ferramentas

- Água com detergente

Indicações importantes

- A aderência (teste da quadrícula) do primário Multiusos é excelente nos materiais mencionados, após 2 dias de secagem. Em substratos não mencionados acima e em caso de dúvida deve ser feito um teste de aderência após 2 dias de secagem
- O produto poderá ser conservado durante 2 anos, na sua embalagem de origem, bem fechada e selada. Conservar o produto ao abrigo da geada e da luz do sol direta.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.