

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Tinta para Pavimentos

Interior

1.	Descrição	Tinta baseada em resina alquídica de secagem rápida e pigmentos adequados.
2.	Utilização	Para protecção, marcação ou decoração de superfícies sujeitas a atrito, em pavimentos de betão ou cimento, em oficinas, armazéns, garagens, laboratórios, etc.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Boa resistência ao atrito. • Óptima aderência. • Fácil aplicação e manutenção.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: fosco - Densidade: 1,40 (a 23°C) - Viscosidade: 91-95 KU (a 23°C) - Sólidos em volume: 47 % - Ponto de inflamação: 26°C - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 600 g/l (2007)/500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 496 g/l COV
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras.</p> <p>Pintura de raiz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em betonilhas novas, é fundamental aguardar a “cura” do betão até que este se apresente neutro (dependendo do tipo de argamassa usada, sugere-se um mínimo de 60 dias, com regas periódicas). - Zonas deterioradas ou com fraca resistência devem ser devidamente reparadas. Aplicar então, uma demão de preparação da tinta diluída de 10 a 20%. Esta demão uniformiza a absorção da superfície e deve ser tanto mais diluída quanto mais “vidrada” se apresente a superfície. Após boa secagem pode então aplicar-se o acabamento. <p>Repinturas: Remover toda a tinta antiga mal aderente, efectuando de seguida uma limpeza geral. Após secagem, aplicar a demão de preparação nas zonas reparadas. Caso seja necessário, efectuar previamente um despolimento geral (com lixa média/grossa).</p>
6.	Aplicação	<p>Após correcta preparação da superfície, aplicar a tinta em 3 demãos, sendo as 2 últimas sem diluição. Dado que a espessura total do revestimento é fundamental para a sua durabilidade, nas zonas mais desgastadas ou de maior intensidade de tráfego, recomenda-se a aplicação de 1 ou 2 demãos suplementares.</p> <p>Para que a superfície fique anti-derrapante, misturar na tinta 20 a 30% de Dyrusand refª 9380</p>
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo adicionar o diluyente Sintal refª 1205 , nas seguintes proporções: 1ª demão até 12% e sem diluição nas demãos seguintes.
8.	Rendimento	2,5 m ² /L (no total das demãos)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> • Seco ao tacto: aprox 1h (a 23°C) • Entre demãos: aprox. 4h • Para utilização: aprox 24h (as zonas de tráfego mais intenso devem ser devidamente protegidas durante 2 a 3 dias. Ao fim desse tempo, pode utilizar-se a superfície sem restrições)
10.	Limpeza	Diluyente Sintal refª 1205.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

