

# SIGMADUR™ 520

## SIGMADUR HB FINISH

### DESCRIÇÃO

Acabamento poliuretano alifático acrílico de dois componentes semibrilhante, de alta espessura

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação com rolo e airless spray
- Sem limite de repintabilidade
- Excelente resistência a condições de exposição atmosférica
- Boa retenção de brilho e cor (a versão com alumínio fica cinza)
- Não desfaz nem descolora
- Cura a temperaturas abaixo de -5°C (23°F)
- Duro e resistente à abrasão
- Resistente a salpicaduras de óleos minerais e vegetais, parafinas, produtos de petróleo alifáticos e produtos químicos suaves
- Pode repintar-se mesmo depois de longos períodos de exposição atmosférica

### CORES E BRILHO

- Todas as cores da gama , incluído alumínio claro e escuro
- Semi brilhante

### DADOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

Dados para o produto misturado	
Número de componentes	Dois
Densidade	White: 1,4 kg/l (11,7 lb/US gal) Aluminium: 1,1 kg/l (9,2 lb/US gal)
Volume de sólidos	White: 58 ± 2% Aluminum: 51 ± 2%
VOC (Fornecido)	Directive 1999/13/EC, SED: max. 287 g/kg (white) max. 377 g/kg (Directive 1999/13/EC, SED) (white) max.491 g/kg (Directive 1999/13/EC,SED) (aluminium) max. 383,0 g/l (approx. 3,2 lb/gal) (white) max. 405,0 g/l (approx. 3,4 lb/gal) (aluminum)
Espessura de película seca recomendada	50 - 75 µm (2,0 - 3,0 mils) depending on system
Rendimento teórico	White: 11,6 m <sup>2</sup> /l for 50 µm (465 ft <sup>2</sup> /US gal for 2,0 mils) Aluminum: 9,6 m <sup>2</sup> /l for 50 µm (385 ft <sup>2</sup> /US gal for 2,0 mils)
Seco ao tato	1 hora
Intervalo de repintura	Mínimo: 6 horas Sem limitação
Cura total depois de	4 dias



# SIGMADUR™ 520

## SIGMADUR HB FINISH

### Dados para o produto misturado

<b>Estabilidade do produto (lugar frio e seco)</b>	Base: mínimo 36 meses se armazenado em lugar fresco e seco Endurecedor: mínimo 24 meses se armazenado em lugar fresco e seco
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Notas:

- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Rendimento teórico e espessura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Intervalo de repintura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Tempo de cura

### CONDIÇÕES RECOMENDADAS DO SUBSTRATO E TEMPERATURA

#### Condições de substrato

- O demão anterior (Epoxy ou Poliuretano) tem que ser seco e sem contaminação
- Deve se fazer a superfície do demão anterior suficientemente rugoso se for preciso

#### Condições para aplicação e temperatura do substrato

- Uma temperatura de superfície durante aplicação de -5°C (23°F) é permissível enquanto a superfície esta seco e isento de gelo
- A temperatura de superfície durante aplicação e cura tem que ser 3°C (5°F) acima do ponto d'orvalho
- Durante a aplicação e a cura, a humidade relativa não deve subir acima de 85%
- A exposição antes da cura à condensação e chuva, pode provocar mudanças no brilho e cor

### INSTRUÇÕES PARA USO

#### Relação da mistura por volume: base para endurecedor 88 : 12

- A temperatura da mistura entre a base e endurecedor deve estar da preferencia superior á 10°C (50°F), senão extra diluente pode ser necessária para se obter a viscosidade certa para aplicação
- Adicionando demasiado diluente resulta numa resistência reduzido ao escorrimento
- O diluente deve ser adicionado após a mistura dos componentes
- Versão de alumínio é menos brilhante que a versão standard e a cor pode ser diferente por método de aplicação

#### Tempo de indução

Nenhum

#### Vida da mistura

5 horas a 20°C (68°F)

Nota: Ver DADOS SUPLEMENTARES - Vida útil da mistura



# SIGMADUR™ 520

## SIGMADUR HB FINISH

### PISTOLA CONVENCIONAL (AIR SPRAY)

**Diluyente recomendado**

Diluyente 21-06

**Volume de diluyente 0-2 %**

5 - 10%, depende da espessura desejada e condições de aplicação

**Orifício do bico**

1.0 - 1.5 mm (approx. 0.040 - 0.060 in)

**Pressão do bico**

0,3 - 0,4 MPa (approx. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

---

### PISTOLA SEM AR (AIRLESS SPRAY)

**Diluyente recomendado**

Diluyente 21-06

**Volume de diluyente 0-2 %**

0 - 5%, depende da espessura desejada e condições de aplicação

**Orifício do bico**

Approx. 0.46 mm (0.018 in)

**Pressão do bico**

15,0 MPa (approx. 150 bar; 2176 p.s.i.)

---

### TRINCHA/ROLO

**Diluyente recomendado**

THINNER 21-06

**Volume de diluyente 0-2 %**

0 - 5%

---

### DILUENTE DE LIMPEZA

THINNER 90-53

---

# SIGMADUR™ 520

## SIGMADUR HB FINISH

### DADOS ADICIONAIS

Rendimento teórico e espessura - Branco	
DFT	Rendimento teórico
50 µm (2,0 mils)	11,6 m <sup>2</sup> /l (465 ft <sup>2</sup> /US gal)
75 µm (3,0 mils)	7,7 m <sup>2</sup> /l (310 ft <sup>2</sup> /US gal)

Rendimento teórico e espessura - Alumínio	
DFT	Rendimento teórico
50 µm (2,0 mils)	9,6 m <sup>2</sup> /l (385 ft <sup>2</sup> /US gal)
75 µm (3,0 mils)	6,4 m <sup>2</sup> /l (257 ft <sup>2</sup> /US gal)

Intervalo de repintura para espessuras até 75 µm (3.0 mils)							
Repintura com...	Intervalo	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Consigo mesmo	Mínimo	24 horas	16 horas	8 horas	6 horas	5 horas	3 horas
	Máximo	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação

Nota: A superfície deve estar seca e isento de contaminação

Tempo de cura para espessuras até 75 µm (3.0 mils)		
Temperatura do substrato	Seco para manobrar	Cura completa
-5°C (23°F)	24 horas	15 dias
0°C (32°F)	16 horas	11 dias
10°C (50°F)	8 horas	6 dias
20°C (68°F)	6 horas	4 dias
30°C (86°F)	5 horas	3 dias
40°C (104°F)	3 horas	48 horas

#### Notas:

- Ventilação adequada tem que ser mantida durante a aplicação e o tempo de cura (referência FICHA DE INFORMAÇÃO 1433 e 1434)
- Exposição prematura a condensação e chuva podem causar alteração na cor e brilho

# SIGMADUR™ 520

## SIGMADUR HB FINISH

### Vida útil da mistura (a viscosidade certa para aplicação)

Temperatura do produto já misturado	Vida da mistura
10°C (50°F)	7 horas
20°C (68°F)	5 horas
30°C (86°F)	3 horas
40°C (104°F)	2 horas

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para produtos e diluentes recomendados, ver fichas de segurança {1430}, {1431} e ficha de segurança do produto
- Sendo um produto á base de solvente, deve-se evitar a inalação do spray ou vapor, o contato com o produto húmido na pele e olhos
- Contem um agente de cura tóxico de polisocianato
- Evitar sempre a inalação da pulverização gerada durante a aplicação

### DISPONIBILIDADE MUNDIAL

É o objetivo da PPG Protective and Marine Coatings de sempre fornecer o mesmo produto em todo o mundo. No entanto, às vezes são necessárias ligeiras modificações do produto para cumprir com as regras / circunstâncias nacionais ou locais. Em casos semelhantes , deve-se usar uma ficha de dados alternativa.

### REFERÊNCIAS

• Tabelas de conversão	FICHA DE INFORMAÇÃO	1410
• Explicação de fichas técnicas de produtos	FICHA DE INFORMAÇÃO	1411
• Precauções de segurança	FICHA DE INFORMAÇÃO	1430
• Segurança para a saúde em espaços confinados Perigos de exposição e toxicidade	FICHA DE INFORMAÇÃO	1431
• Segurança do trabalho em espaços reduzidos	FICHA DE INFORMAÇÃO	1433
• Directrizes para o uso da ventilação	FICHA DE INFORMAÇÃO	1434
• Humidade relativa - temperatura do substrato - temperatura do ar	FICHA DE INFORMAÇÃO	1650

### GARANTIA

PPG garante (i) que é titular do produto, (ii) que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações da PPG para tal produto em vigor no momento da fabricação e (iii) que o produto será entregue livre de quaisquer reivindicações legítimas de terceiros por violação de quaisquer patentes nos EUA que cubram o produto. ESTAS SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA PPG, E A PPG REJEITA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SOB ESTATUTO OU DECORRENTE DE OUTRA FORMA DA LEI, DE UMA NEGOCIAÇÃO EM CURSO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER OUTRA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. Qualquer reivindicação sob esta garantia deve ser feita pelo Comprador à PPG, por escrito, no prazo de cinco (5) dias após a descoberta pelo Comprador do alegado defeito, mas em nenhum caso após a expiração do prazo de validade aplicável do produto, ou de um ano a partir da data de entrega do produto ao Comprador, o que ocorrer primeiro. Se o comprador não notificar PPG de tais não-conformidades como aqui exigido, o Comprador não terá direito a qualquer recuperação sob esta garantia.



**PPG Protective & Marine Coatings**

Bringing innovation to the surface.™

# SIGMADUR™ 520

## SIGMADUR HB FINISH

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA A PPG SERÁ RESPONSÁVEL, SOB QUALQUER TEORIA DE RECUPERAÇÃO (SEJA COM BASE EM QUALQUER TIPO DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO) POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DANOS SUBSEQUENTES DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS A, DECORRENTES OU RESULTANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. As informações contidas neste boletim destinam-se apenas para orientar, e baseiam-se em testes de laboratório que a PPG acredita serem confiáveis. A PPG pode modificar as informações aqui contidas a qualquer momento como resultado da experiência prática e do desenvolvimento contínuo de produtos. Todas as recomendações ou sugestões em relação à utilização do produto PPG, quer em documentos técnicos, quer em resposta a uma pergunta específica, ou de outra forma, são baseadas em dados que a PPG acredita serem fiáveis. O produto e as informações relacionadas são projetados para usuários que têm o conhecimento e as habilidades industriais necessários na indústria, e é de responsabilidade do usuário final determinar a adequação do produto para o seu próprio uso particular, e supõe-se que o Comprador o tenha feito, a seu próprio critério e risco. A PPG não tem controle sobre a qualidade ou condição do substrato, ou sobre os vários fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Por isso, a PPG não aceita qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer perdas, lesões ou danos resultantes de tal uso ou o conteúdo destas informações (a menos que haja acordos escritos que estipulem o contrário). Variações no ambiente de aplicação, mudanças nos procedimentos de uso, ou extrapolação de dados podem causar resultados insatisfatórios. Este boletim substitui todas as versões anteriores e é de responsabilidade do Comprador verificar se estas informações são as mais atuais antes de utilizar o produto. Podem ser encontradas fichas atualizadas sobre todos os Produtos PPG Protective & Marine Coatings em [www.ppgpmc.com](http://www.ppgpmc.com). O texto em Inglês deste boletim prevalece sobre qualquer tradução.

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.



**PPG Protective &  
Marine Coatings**

Bringing innovation to the surface.™